

SCHEMA TECNICA**SMAKKIO GRAFFITI****Protettivo Antigraffiti****A cosa serve**

Smakkio Graffiti è un formulato ad alta efficacia per proteggere le superfici dall'azione degradante dei graffiti. Smakkio Graffiti crea sul materiale una barriera fisica alla penetrazione del graffito, permettendone una rimozione più semplice ed efficace. E' indicato quindi per la protezione di facciate e rivestimenti.

Come usarlo

- Versare Smakkio Graffiti sul materiale da trattare
- Stendere Smakkio Graffiti con della carta, panno, a rullo (consigliato) o a pennello
- Far penetrare il prodotto per qualche minuto
- Osservare la superficie ed eliminare eventuali accumuli di prodotto
- Lasciar asciugare la superficie per almeno 24 ore

Caratteristiche

Aspetto	Liquido bianco
Densità a 20°C	1,0-1,1
Tipo	Formulato a base acquosa
pH	7 ca
Flash Point (°)	n.a.
Resa	Puro 13 m ² /kg
Etichettatura	Non pericoloso

FAQ**Posso applicare il prodotto a spruzzo?**

Sì, il prodotto può essere applicato a spruzzo, assicurandosi comunque l'omogeneità del trattamento, e stendendo gli eccessi eventuali con un rullo.

Posso ripetere l'applicazione del prodotto?

Sì, è possibile ripetere l'applicazione del prodotto, una volta che la prima mano sia completamente asciugata, soprattutto su materiali molto assorbenti dove si consigliano due mani di Smakkio Graffiti.

Posso diluire Smakkio Graffiti?

Sì, il prodotto può essere diluito con acqua. Consigliamo la diluizione per l'applicazione su materiali meno assorbenti ed ogni volta che il prodotto risulta difficile da stendere.

Dopo quanto tempo il prodotto inizia a funzionare?

Smakkio Graffiti una volta applicato incomincia a reticolare gradualmente, ed il completo essiccamento avviene dopo 24 ore circa. Il materiale può comunque essere manipolato nelle ore precedenti, subito dopo l'assorbimento del trattamento.

Ci sono dei materiali su cui è sconsigliato l'utilizzo del prodotto?

L'applicazione di Smakkio Graffiti non è consigliata su materiali lucidi, o di scarso coefficiente di assorbimento sui quali il film non riesce a distendersi in modo efficace.

Informazioni Generali

Nella forma di fornitura il prodotto ha una stabilità al magazzino di 12 mesi. Deve essere conservato negli imballaggi originari a temperature comprese tra 5 e 40°C. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e la sua manipolazione si prega di consultare la Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni fornite in questa scheda sono quelle aggiornate alla data di stampa. A causa delle continue ricerche ed evoluzioni scientifiche, questi dati sono soggetti a variazioni. E' responsabilità dell'utilizzatore valutare per ogni singolo caso l'idoneità del prodotto e delle attrezzature agli usi prescritti. L'Azienda declina inoltre ogni responsabilità per i danni a persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto. Si consiglia di provare il prodotto su un campione dello stesso materiale, o su una zona nascosta, del supporto da trattare, in modo da poterne valutare l'effetto senza pregiudicare lo stato del supporto.