

SCHEMA TECNICA

SUPERCOAT ST972

Vernice all'acqua bicomponente, 100% poliuretanica, esente da NMP e a bassa emissione di sostanze organiche volatili. Finitura con effetto naturale e soffice al tatto per la protezione di pavimenti in legno con destinazione d'uso residenziale e commerciale

CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura ed all'abrasione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare, ad uso civile e commerciale, anche sottoposti a elevato traffico pedonale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Supercoat ST972 è una vernice 100% poliuretanica, bicomponente, alifatica (non ingiallente), all'acqua, caratterizzata da un'ottima resistenza all'abrasione ed alle tracce di suole in gomma. Dal punto di vista estetico, conferisce al parquet anche un effetto "legno naturale" e soffice al tatto: i pavimenti trattati con questa vernice assumono una naturalezza paragonabile solo ai cicli di impregnazione con olio e cera.

AVVISI IMPORTANTI

- Utilizzare sempre come primo strato Supercoat ST971
- Non utilizzare Ultracoat Supercoat ST972 a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme.
- Proteggere il pavimento dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto; confezioni utilizzate parzialmente non devono essere conservate per lungo tempo.
- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione al 10% (Dir. 2004/42/CEE) con acqua

Teme il gelo, per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

Preparazione del pavimento

La superficie deve essere già stata trattata con Supercoat ST971.

Preparazione del prodotto

Agitare il componente A, inserire il sottotappo filtrante e versarlo nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. In caso di elevata temperatura ambientale, diluire fino ad un massimo del 10% (Dir. 2004/42/CEE) con acqua pulita. Aggiungere il componente B, nel rapporto comp. A : comp. B = 10 : 1 (in volume) e miscelare in modo accurato fino ad omogeneizzazione totale; la miscela così ottenuta deve essere utilizzata entro 2 ore.

Nel caso di un utilizzo parziale del componente A, rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica e lavarlo con acqua.

Applicazione del prodotto

Applicare un primo strato di Supercoat ST971 seguendo le indicazioni riportate sulla sua scheda tecnica. Successivamente rimuovere accuratamente la polvere e applicare il primo strato di Ultracoat Soft Touch

Supercoat ST972 con rullo.

Per ambienti a traffico medio alto o elevato applicare un secondo strato di Supercoat ST972 dopo minimo 2 ore e max. 5 ore senza

carteggiare; se il tempo di applicazione del secondo strato supera le 5 ore, si rende necessaria una carteggiatura con retina di grana 180/220, attendendo almeno 8 ore.

Per applicazioni con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua massimo al 10%.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di Supercoat ST972 può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

Consumo

50-70 ml/m² per strato.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Supercoat ST972 parte A non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele.

Supercoat ST972 parte B è irritante per le vie respiratorie e può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Durante l'applicazione si raccomanda di utilizzare abiti di protezione, guanti, occhiali di sicurezza e applicare in condizioni di continuo ricambio d'aria. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Inoltre è pericoloso per gli organismi acquatici: evitare di disperdere prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza..

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.